APC413T **APC413R**

ПРАЙМЕР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЁКОЛ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2026.

Описание продукта

Праймер для вклейки автомобильных стёкол, отверждающийся под действием влаги воздуха. Применяется для подготовки поверхностей перед нанесением полиуретановых клеёв AXIOM. Используется для улучшения адгезии к окрашенным поверхностям, автомобильным стёклам (в том числе с шелкографией), а также к металлам и некоторым видам пластика.

Применение

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Праймер наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для обезжиривания и очистки используйте «Быстрый очиститель» A9610.
- Перед применением встряхивайте ёмкость с праймером не менее 1 минуты.
- С помощью войлочного аппликатора нанесите праймер на клеевую зону стекла. **Внимание!** Продукт обладает высокой гигроскопичностью.
- Закройте ёмкость сразу после использования, так как продукт очень быстро испаряется.
- Вскрытую ёмкость использовать в течение 2-х недель.
- Перед нанесением клея убедитесь, что праймер высох.

Состав

Полимер на основе 1,6-гексаметилендиизоцианата, растворители, наполнители, функциональные добавки.

Хранение

В герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Срок годности

9 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Упаковка

APC413T Объём: 30 мл. В коробке: 9 шт.

APC413R Объём: 100 мл. В коробке: 24 шт.

Меры предосторожности

Опасно! Содержит метилэтилкетон, 4,4'-дифенилметандиизоцианат, полимер на основе 1,6-гексаметилендиизоцианата. Легковоспламеняющаяся жидкость. Держать вдали от источников тепла, открытого огня. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьёзное раздражение глаз. При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать сонливость или головокружение. Хранить в недоступном для детей месте. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. При вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться за медицинской помощью в случае плохого самочувствия. При контакте с кожей промыть поражённый участок водой. При появлении раздражения кожи или сыпи обратиться к врачу. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Если раздражение глаз не проходит — обратиться за медицинской помощью.

Рекомендации по утилизации

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Основа	силан-модифицированные полимеры
Цвет	чёрный
Плотность	0,91±0,02 г/см^3 при 23 °C
Вязкость (DIN-cup 4)	10-14 сек. при 23 °C
Рабочая температура	10–35 °C
Время высыхания	50–150 сек. при 23 °C / 50% отн. влажн.



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42